LC45 : Synthèse de macromolécules

N L2
P Polymères (monomère, DPn, Ip, i, $\bar{M}_n$, $\bar{M}_w$) + prop -, Rx Rad., X orga, structure polym.
O Connaître les voies de synthèses des polymère + caract.
PD // échelle µ et macro -
In : Pas copolymères (trop) pas cationiq (peu utilisé), Avant : Polym, structure prop
Après = Caractérisat° - loi de mixage des 2 types de polym. TP = polystyr

(In) Déf° macromol (IUPAC)
+ Polymère → substance composée de macromol
Ici uniq monomère -
Importance polymère → 2e matériau de construct° en masse (1e en V)
~ 300 Mt / an ~ 50kg / an / hab. ⇒ enjeux écol.
2 gdes synthèses = en chaîne (rad, anioniq, cat) et / étape
(polycondensat et polyaddit°) (T) Comparaison poly° Fayolle Cazaux p910

I) Polymérisat° par étapes

1) Présentat°

Exple = Nylon 6,6 = polyamide (PA) 6-6 (pr textile) Frejmann p395
Déf° polymérisat° / étapes (S) Structure nylon.
↳ Monomères polyfonctionnels qui possèdent des GC antagonistes qui réagissent directement + facilement les 1 ac les autres
Macromol ↗ / couplage d'oligomères de + en + gd
$M_i + M_j \rightarrow M_{i+j}$
∃ 2 types = Polycondensat° (élimination petite mol PA) et polyaddit° = sans élim (PU).
Exple : Polyuréthane - bilan + utilisat° + mécanisme (F) PET

ν + Ea → polycond° lentes → Δ parfois (S) Tableau (F) p919.

Ir : On a vu com mais peut on contrôler leur structure ?

2) Contrôle des prop χ - X

Cessat° ↗ car (T) viscosité lors de la ↗ des brins → Rx s'arrête car + de réactif rencontré - Déf° polymère vivant.
∃ Rx parasite (HP) R p698.

* Dimensionalité → réticulat° (ptés monomère) Déf° (F) p396
↳ Polymère 3D = (+) visqueux (voir dur)

* Degrés de polymérisat° $\overline{DP_n} = 1/(1-p)$ = relat° Carothers
↳ Lutter ca Rx (enlevé H_2O polycond°). p = degré d'avancem (F) p398
(S) $\overline{DP_n} = f(p)$ → Il faut gd $\overline{DP_n}$ (ac p) pr bonnes prop. méca -

Pb : (T) viscosité peut bloquer poly° ⇒ Δ ou dilut° / solvant

* Indice de polydispersité $I_p = 1 + p$ ⇒ Compromis ca distribut° de M larges - svt / étapes $I_p = 2$

Ir = Polyéthylène = le + Π ms ∅ photosensible ⇒ ∅ / étape ⇒ chaîne (= (+) utilisée).

II) Polymérisation en Chaîne

1) Présentat°

Déf° IUPAC (Chain polymerizat°)
(S) Exple = Polystyrène → Bilan + Applicat° (F) p384
Centre actif initial uniq (rad, anion, cat, C) * ⇒ ↗ chaîne
$R_i^* + M \rightarrow R^*_{i+1}$ (Addit° pas à pas ou le monomère)
∃ 4 types = rad, anio, catio, coordinat° (Ziegler Natta).
Pr mol insaturées (alcène, alcynes, C=O) + monomères cycliq tendus (lactames, ...)
ETAPES = Amorçage, propagat°, Terminaison, Transfert

Ir = 75% st radicalaires.

2) Polymérisat° radicalaire

Centres actifs = rad. libres → 1 insaturat° min.
(S) Exple polystyrène → (F1) Etapes au tableau Fayolle p927
+ ∃ ≠ amorceurs → réca -, histoire, tonnage - (T) Exple Fayolle p9
* Propagat° régiosélective (cont. stériq) → tête + queue et
* transfert ⇒ ramificat° (T_g ↘) ↗ rapide
* Terminaison = Combinaison ou dismutat°.

Ir : Mais ∃ désavantages → anioniq.

3) Polymérisat° anioniq

(S) Polystyrène → Etapes = similitudes, ≠ cas ac rad Fayolle p940
+ (T) Avantages et inconv → (F) p394 !

(CL) (T) comparatif ac polymérisat° en chaîne (F) p394.
(Ouv) : caractérisat° ou additifs.